

TEXPRINT MONO

Lacca da stampa all'acqua pronta all'uso autoreticolante disponibile in diversi colori, miscelabili tra loro oppure come Bianco e Base coprente, colorabile con pigmenti universali. Buona coprenza adatta per fondi scuri. Permette di ottenere la resistenza al lavaggio senza il passaggio in forno. Ideale per tessuti sintetici: poliestere, acrilici, acetati e tessuti in genere che non resistono a temperature elevate e in tutti i casi di lavori senza forno.

MODALITA' D'USO

Preparazione:

TEXPRINT MONO è pronto in 14 colori miscelabili tra loro e coprenti per fondi scuri
TEXPRINT MONO può essere diluito con acqua. Per incrementare la viscosità usare
TEXPRINT ADDENSANTE. Aggiungere TEXPRINT RITARDANTE o TEXPRINT
RITARDANTE GEL max 5- 10% per ritardare l'asciugamento nel telaio.

Stampa:

Quadro serigrafico consigliato: da 34 a 77 fili/ cm max.

Polimerizzazione:

La stampa asciuga a temperatura ambiente in circa 2 ore. La polimerizzazione avviene con il tempo ed è completa dopo circa 72 ore. Volendo accelerare il processo di polimerizzazione, utilizzare aria calda a 60/80° C. Verificare la resistenza al lavaggio prima di avviare la produzione in serie.

Pulizia:

Lavare gli attrezzi con acqua.

Disponibile in diverse tinte. Guardare cartella colori.

I dati riportati, elaborati nell'intento di fornire indicazioni sull'impiego dei nostri prodotti, hanno valore puramente orientativo. Data la molteplicità delle condizioni operative, non è possibile assumere alcuna responsabilità da parte nostra né per i risultati che possono derivare dal loro impiego, né per posizioni che appaiono in contrasto con eventuali brevetti esistenti.