

TEXICOLL

Prodotto elastico, con alto potere adesivo.

MODALITA' D'USO

Preparazione:

Il prodotto è pronto all'uso adatto per la stampa su carta floccata o direttamente sul supporto finale come maglie, TNT, finta pelle ecc.. Si raccomanda di non diluire e di non aggiungere alcun additivo. Al massimo aggiungere 5% di Texprint Ritardante Gel, solo in caso di assoluta necessità, quando per le condizioni ambientali esistenti, il TEXICOLL tenda ad asciugare nel quadro, riducendo il motivo stampato.

Stampa:

Eseguire l'applicazione con il comune sistema a quadro serigrafico. Stampare la carta floccata usando quadri preparato con tessuti che abbiano max. 34 fili/cm.

Pulizia:

Il quadro si lava facilmente con un getto di acqua fredda.

Polimerizzazione:

Asciugare i fogli stampati a temperatura ambiente per 6/8 ore o in forno per 3-4 min a 70°/80° C.

Transfer:

Effettuare il transfer con pressa a caldo, 150-160° per 15-25 secondi.

Se con ferro da stiro, effettuare prove per la scelta della temperatura, assicurandosi che questa sia uniforme su tutta la superficie del ferro, e distribuire uniformemente la pressione applicata su tutto il disegno da trasferire. Togliere il supporto di carta floccata dopo il trasferimento solo quando il tessuto e la carta saranno ben raffreddati. Se necessario, si può aumentare l'adesione del flock aggiungendo 10% di POLVERE ADESIVA TERMOPLASTICA.

NB: I disegni devono essere stampati sulla carta floccata nella loro immagine speculare per poter ottenere l'effetto finale esatto dopo il trasferimento.

Note:

Teme il gelo – Mescolare bene prima dell'uso.

I dati riportati, elaborati nell'intento di fornire indicazioni sull'impiego dei nostri prodotti, hanno valore puramente orientativo. Data la molteplicità delle condizioni operative, non è possibile assumere alcuna responsabilità da parte nostra né per i risultati che possono derivare dal loro impiego, né per posizioni che appaiono in contrasto con eventuali brevetti esistenti.